

Vinkems[®] REFORM

Hợp chất tháo dỡ khuôn

MÔ TẢ

Vinkems[®] REFORM là một loại chất bôi khuôn bê tông, giúp tháo bê tông ra khỏi khuôn nhanh chóng, dễ dàng và sạch sẽ. Nó cho ra bê tông đúc với bề mặt phẳng láng và không có lỗ trũng hay khiếm khuyết. Sản phẩm không truyền ứng suất từ khuôn bê tông. Đồng thời, khuôn đúc bê tông có thể tái sử dụng hầu như ngay lập tức.

ƯU ĐIỂM

Vinkems[®] REFORM đem lại các ưu điểm sau:

- Có hoạt tính hóa học.
- Không vấy bẩn bề mặt.
- Giảm thời gian vệ sinh thiết bị.
- Loại bỏ lỗ trũng, khiếm khuyết, mảng bê tông và vữa tích tụ.
- Bảo vệ khuôn khỏi rỉ sét.
- Hiệu quả kinh tế và dễ sử dụng.

NƠI SỬ DỤNG

- Bôi trơn cho khuôn làm bằng kim loại, gỗ, nhựa và sợi thủy tinh.
- Khuôn đúc bê tông, gỗ dán phủ sơn và sợi thủy tinh.
- Xe bảo trì thiết bị, máy nâng gàu và máy lát đường.
- Cửa sổ nhôm và thép.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng: Lỏng
- Màu: Hổ phách hoặc tím nhạt
- Tỷ trọng: 0.7 – 0.9 kg/lit
- Vinkems[®] REFORM là một hỗn hợp các hóa chất tự nhiên và tổng hợp dùng phản ứng hóa học để tháo khuôn ra khỏi bê tông.
- Vinkems[®] REFORM có chứa chất chống rỉ để bảo vệ khuôn kim loại và chất bảo quản để làm tăng tuổi thọ của khuôn gỗ và khuôn kim loại.
- Vinkems[®] REFORM là một hợp chất bôi khuôn có hoạt tính cao gốc dầu.
- Hàm lượng: solic 98%
- Thành phần: chiết xuất từ dầu hỏa

Vinkems[®] REFORM

Hợp chất tháo dỡ khuôn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Để có kết quả tối ưu, khuôn đúc cần được cạo sạch mọi vết bê tông cũ trước khi dùng Vinkems[®] REFORM.

Cách trộn:

- Vinkems[®] REFORM không cần trộn trước khi sử dụng. Chỉ cần sử dụng sản phẩm trực tiếp từ thùng chứa.

Thi công:

- Thi công với Vinkems[®] REFORM bằng chổi quét, lăn hoặc máy phun dạng bơm. Khuôn đã bôi trơn có thể được sử dụng ½ giờ sau khi dùng Vinkems[®] REFORM.
- Tránh hiện tượng bị rửa trôi hoặc mưa trên bề mặt ván khuôn đã được phun hoặc quét Vinkems[®] REFORM trước khi đổ bê tông.

Mật độ sử dụng:

Liều lượng điển hình như sau:

- Cofa gỗ: 20 – 35 m²/lít.
- Cofa sắt thép: 40 – 60 m²/lít.

Tùy thuộc vào phương pháp thi công bề mặt và vật liệu khuôn.

ĐÓNG GÓI

- 5 – 25 lít/can
- 200 lít/phuy

TUỔI THỌ – LƯU TRỮ

- 24 tháng trong bao bì nguyên chưa mở.

AN TOÀN

- Thi công với lớp dày có thể cần thêm thời gian để khô.
- Luôn mặc trang phục bảo hộ (găng tay cao su, kính bảo hộ...).
- Không dùng để phá sự kết dính của những kết cấu bê tông kiểu lặt.
- Không được hút thuốc trong khi thi công và trong công tác chuẩn bị.
- Trang bị bình chữa cháy tại nơi sử dụng.

VỆ SINH

- Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng dung môi như xylene hay toluene.
- Có thể sử dụng xà phòng để vệ sinh thiết bị.
- Nếu rơi vào mắt cần rửa bằng nhiều nước.
- Tránh tiếp xúc nhiều với da.
- Mang găng tay, khẩu trang cao su khi thi công.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Vinkems[®] dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.