

# VINKEMS® FLOOR WEP-30

Lớp phủ sàn Epoxy màu gốc nước

## MÔ TẢ

Vinkems® FLOOR WEP-30 là lớp phủ sàn 2 thành phần có màu tan trong nước gốc nhựa Epoxy.

## ƯU ĐIỂM

Vinkems® FLOOR WEP-30 có những ưu điểm sau:

- Tan trong nước không có chứa dung môi.
- Hầu như không mùi, không gây kích ứng.
- Độ bám dính cao.
- Kháng được sự mài mòn cơ học và sự ăn mòn của một số hóa chất.

## NƠI SỬ DỤNG

Vinkems® FLOOR WEP-30 thích hợp dùng để sơn phủ cho:

- Sàn bê tông.
- Tường, tấm amiăng.
- Bề mặt trát xi măng.
- Ở những nơi: bệnh viện, bãi đậu xe, tàu thủy, nhà bếp, nhà máy điện, nhà máy công nghiệp hóa chất nhằm chống lại sự thấm thấu và ăn mòn hóa chất.

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Màu cơ bản: Xanh lá cây, đỏ, đen, xám, kem.
- Tỷ lệ trộn:  
Thành phần A : B = 4 : 1 (theo khối lượng)
- Thời gian thi công cho phép ở 30°C: 2 giờ.
- Thời gian chờ giữa các lớp: 24 giờ
- Thời gian cho phép đi bộ: sau 24 giờ
- Thời gian đưa vào sử dụng: sau 7 ngày

## MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

Mật độ tiêu thụ của Vinkems® FLOOR WEP-30 tùy thuộc vào tình trạng bề mặt, có thể định mức như sau:

- 0.15 – 0.2 kg/m<sup>2</sup>/lớp

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Chuẩn bị bề mặt:

- Những lớp trát không đủ cường độ hoặc bị nhiễm dầu mỡ phải được loại bỏ bằng biện pháp cơ khí như sử dụng các thiết bị đục hoặc phun cát.
- Nền bê tông phải đủ cường độ (cường độ nén tối thiểu 25 N/mm<sup>2</sup>). Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, khô ráo và phải sạch các tạp chất và các mảnh vụn bở, bụi ... Cường độ kéo phải trên 1.5 N/mm<sup>2</sup>. Độ ẩm tối đa của bề mặt: 4%.



D

Hoàn toàn thoái hóa