

VINKEMS® PU MEMBRANE W

Hợp chất chống thấm gốc PU hệ nước

MÔ TẢ

Vinkems® PU Membrane W là hợp chất chống thấm tuyệt đối siêu đàn hồi gốc Polyurethane biến tính, một thành phần, hệ nước. Được sử dụng làm lớp phủ bảo vệ và chống thấm với độ bám dính cao cho các bề mặt bê tông và vữa. Đặc biệt, Vinkems® PU Membrane W không độc hại khi dùng cho bể nước.

ƯU ĐIỂM

Chống thấm tuyệt đối với một lớp màng đồng nhất (không mối nối).

- Rất dễ thi công
- Hiệu quả kinh tế
- Tuổi thọ công trình cao
- Độ giãn dài cao (>350%)
- Kết dính tuyệt đối
- Không độc hại

NƠI SỬ DỤNG

- Bể bơi và bể chứa nước.
- Sàn Toilet, sàn nước,
- Sân nô, sân mái, lan can,
- Các vách cần chống thấm.
- Hồ nuôi thủy sản và máng dẫn nước thủy lợi.
- Khu chế biến thực phẩm.
- Bồn hoa.
- Tầng hầm và hầm thang máy.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- | | |
|---------------------------|---|
| • Tỷ trọng | : ~1.2 kg/lít |
| • Dạng | : Lỏng |
| • Màu | : Màu trắng, xám hoặc theo yêu cầu |
| • pH | : 6.5 - 8.5 |
| • Độ bám dính với bê tông | : > 1.0 Mpa theo phương pháp BS EN 14891:2017 |
| • Độ giãn dài kéo đứt | : > 300 % |
| • Khả năng chống thấm | : Không bị thấm theo phương pháp thử BS EN 14891:2017 |
| • Cường độ chịu kéo | : ≥ 1.5 Mpa |
| • Chịu được vết nứt | : Đến 2 mm |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Chuẩn bị bề mặt sạch bằng cách đục bỏ các tạp chất như vết dầu mỡ.
- Bề mặt nứt nẻ và rỗ cần được sửa chữa dậm vá.
- Bề mặt sắt và thép phải sạch không bị rỉ sét.
- Bảo hoà bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.

Pha trộn:

- Khuấy đều trước khi sử dụng

Thi công:

- Nền thi công một lớp lót trước khi tiến hành các lớp phủ.
- Dùng chổi, cọ sợi cứng quét hoặc lăn bằng roller lên bề mặt lớp thứ nhất với mật độ 0.6 – 0.8 kg/ m².
- Để cho lớp thứ nhất ninh kết ít nhất 4 giờ, quét lớp thứ hai với mật độ 0.6 – 0.8 kg/ m².
- Nên sử dụng lưới gia cố cho những bề mặt chịu áp lực nước cao. Vui lòng liên hệ với Phòng kỹ thuật Vinkems để được hướng dẫn chi tiết.

Mật độ tiêu thụ:

Lớp thứ I	Lớp thứ II	Mật độ
0.6 – 0.8 kg/ m ²	0.6 – 0.8 kg/ m ²	1.2 - 1.6 kg/ m ²
Độ dày lớp màng		0.7 – 1.0 mm

Thời gian khô màng:

- 3-4 giờ lớp màng sẽ khô bề mặt, sau 24 giờ có thể đi lại nhẹ và sau 7 ngày lớp màng sẽ khô hoàn toàn (ở nhiệt độ 25 - 30°C).

ĐÓNG GÓI

3.5 hoặc 18 kg (hoặc theo yêu cầu)

BẢO DƯỠNG

- Không bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng hoặc nước.
- Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và nhiều gió, cần che phủ trong thời gian lớp màng ninh kết.
- Duy trì công tác bảo dưỡng tránh đi lại trên bề mặt lớp phủ trong thời gian ninh kết.
- Láng thêm một lớp vữa thường hoặc lát gạch trang trí trên bề mặt lớp phủ là cách tốt nhất bảo vệ cho những nơi có nhu cầu đi lại và chịu sự mài mòn.

LƯU TRỮ - TUỔI THỌ

- 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở và lưu trữ nơi khô mát (<30°C)

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Rửa tay và làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch. Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt kết quả, có thể sử dụng các thiết bị cơ khí để cạo rửa.
- Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính, tránh tiếp xúc lâu với da. Trong trường hợp bị dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nhiều nước sạch.
- Đóng kín nắp sau khi sử dụng thừa. Những vết loang đổ cần phải dọn sạch và không đổ vào cống rãnh.

CÔNG TY TNHH VINKEMS

Khu công nghiệp & Chế xuất Linh Trung III
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Tel: (0276) 3897 704-08
Fax: (0276) 3897 709
Website: www.vinkems.com.vn
Hiệu chính: 58.01

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng. Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu cập nhật mới nhất.